



**ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS**

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

**Teléfono:** 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

## **FIJADOR DE EMULSION**

Se trata de un producto de base acuosa que aumenta la resistencia de la emulsión.

**Modo de uso.**

Una vez copiado y secado el marco, se aplica el producto con esponja o pincel de ambos lados.

Colocar el marco en posición horizontal por 10 min, y luego eliminar el exceso de fijador de emulsión en las áreas abiertas con aire o un paño seco. Colocar el marco en horno a 60 °C por 10 minutos. Temperaturas o tiempos mayores aumentan la resistencia del marco.

**NOTA IMPORTANTE**

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.